

## 2675

### 类别 (Type)

腰果酚改性低温环氧架桥剂。

### 指标 (Item)

外观	粘稠液体
色数 (Fe-Co 比色计)	≤18
固含量 (%)	75±2
粘度 (Gardner, 25 °C)	Z <sub>5</sub> - Z <sub>7</sub>
胺值 (mgKOH/g,)	180 - 230
活泼氢当量	150
密度 (g/m <sup>3</sup> , 25°C)	0.93 - 1.00
混合比例	75% (对环氧当量 190 之环氧树脂)

### 应用特性 (Application Characteristics)

1. 与环氧树脂搭配可在常温及低温下)架桥成膜,且所形成的漆膜具有良好的柔韧性,附着力,且耐酸、碱、清水、海水性优异.。
2. 固化快但操作时间长,施工温度范围广,零下 10°C 到 150°C 不等,同一配方四季通用.。
3. 固化体系对被涂表面的处理要求不高

### 应用范围 (Application)

1. 高性能. 多用途,快速固化的船舶及其它钢铁结构的重防腐环氧树脂涂料.。
2. 与食品直接接触的环氧树脂防腐涂料。
3. 用于低温,潮湿混凝土表面的环氧树脂涂料。
4. 快速固化的集装箱环氧树脂涂料.。

### 包装 (Packaging)

190KG/桶; 铁桶。

深圳威诺华化工材料有限公司 TEL:0755-82606601 82606602 FAX:0755-82606604  
SHENZHEN VINOVA CHEMICALS CO.LTD.  
地址:深圳福田区深南大道4019号航天大厦A座1302室